CASTHOUSE TROUGH / RUNNER – WORKING LINING

Products	Chemistry (%)				Density (g/cm^3 / lb/ft^3)	Water Addition (%)	Temp. Limit
	Al_2O_3	SiC+C	SiO_2	C			
V-CAST® 218A	70.5	17.4	8.1	2.0	2.80 / 175	5.3 – 5.8	1705°C / 3100°F
V-CAST® FA2L	74.0	17.0	4.0	3.0	2.98 / 184	4.8 – 5.1	1650°C / 3000°F
V-CAST® 418A	70.9	18.1	7.5	-	2.95 / 184	4.9 – 5.2	1705°C / 3100°F
V-CAST® 712A	80.7	11.8	4.2	-	3.21 / 203	3.8 – 4.3	1650°C / 3000°F
V-CAST® 719A	75.0	16.8	5.1	-	3.04 / 190	3.9 – 4.4	1650°C / 3000°F
V-CAST® 739A	54.5	36.6	5.7	-	2.91 / 182	3.9 – 4.5	1650°C / 3000°F
Rapid Pump 2750 SC	74.8	12.0	9.1	-	2.79 / 173	5.5 – 6.2	1705°C / 3100°F